


## 9) 타일의 치수, 흡수율 시험방법 : KS L 1001

### 1. 일반사항

- 1) 규격 : KS L 1001
- 2) 시험빈도 : 제조회사별, 제품규격별

### 2. 치수

- 1) 시험장비  
버니어캘리퍼스(또는 자)
- 2) 시험방법



#### [두께]

- 타일의 각 모서리를 대각선으로 연결
- 각각 나누어진 네 부분에서 최대 두께를 측정하고 네 치수의 평균값을 구한다.



#### [길이 및 나비]

- 최소눈금이 0.05mm 이하의 측정기 사용
- 정사각형 타일
  - 네변의 치수 평균값
- 직사각형 타일
  - 맞변 치수 평균값
  - 길이 : 긴 변 치수의 평균값
  - 나비 : 짧은 변 치수의 평균값

### 3) 결과판정

시험체 10개 각각 LH전문시방서 기준에 적합할 것

### 3. 흡수율

- 1) 시험장비  
저울(감도0.1g), 건조기, 수조

## 2) 시험방법



- 15~25℃의 온도에서 24시간 수침한다.



- 0.1g단위까지 흡수무게를 측정한다.( $m_2$ )



- 건조기에 3시간 건조 후 데시케이터에 넣고 냉각한다.



- 0.1g단위까지 건조무게를 측정한다.( $m_1$ )

## 3) 계산

$$\text{흡수율}(\%) = \frac{m_2 - m_1}{m_1} \times 100$$

$m_2$  : 시험체의 흡수무게(g)

$m_1$  : 시험체의 건조무게(g)

## 4) 결과 판정

시험체 3개 각각, 자기질 : 3.0%이하, 도기질 : 18.0%이하

## 용어

- 흡수무게 : 온도 15~25℃의 맑은 물속에 24시간 흡수시킨 다음 곧바로 각표면을 젖은 수건으로 닦아 낸 후 바로 측정했을 때의 무게
- 건조무게 : 온도 100~110℃ 건조기 안에서 3시간 건조한 후 꺼내어 염화칼슘 또는 실리카겔로 습도를 조절된 데시케이터에 넣어 상온까지 냉각시킨후 측정된 무게

- 3장 품질서류 작성 시험·검사 작업일지 # 27 -

도기질, 자기질, 석기질, 천연석 타일(겉모양및치수, 흡수율)  
시험·검사 작업일지

1. 시험 번호 : 2. 시료 종류 : 3. 시료채취일 : 4. 시험 일자 :	5. 채취 장소 : 6. 생산자 : 7. 시료반입일 : 8. 시료반입량 :						
시험항목	시험성적						
겉모양 및 치수	시료번호	겉모양	나비(mm)	길이(mm)	두께(mm)	기준	판정
	S-1						
	S-2						
	S-3						
	S-4						
	S-5						
	S-6						
	S-7						
	S-8						
	S-9						
	S-10						
흡수율	시료번호	건조무게(g), M <sub>1</sub>	흡수무게(g), M <sub>2</sub>	흡수율(%)	기준	판정	
	S-1						
	S-2						
	S-3						
※ 비 고 : 본 시험은 KS L 1001에 의함.							

시험·검사자 : ○○○ (서명)      현장대리인 : ○○○ (서명)      공사감독자 : ○○○ (서명)